

平成20年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォーム<45> 品質仕様書

項目		規格値	備考	
坪量	$\text{g/m}^2$	52.3-1,+5	JIS-P8124	
厚さ	$\mu\text{m}$	67±5	JIS-P8118	
平滑度	表	sec	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119	
	裏	sec		20≤
水分	%	5.0~7.0	未調湿	
クラックこわさ	縦	$\text{cm}^3/100$	30≤	JIS-P8143
引張強度	縦	$\text{kN/m}$	3.5≤	JIS-P8113
	横		1.5≤	
引裂強度	縦	$\text{mN}$	180≤	JIS-P8116
	横		210≤	
ISO白色度	%	83±2	JIS-P8148	

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはwebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)