

平成22年10月1日  
日本製紙株式会社

### NPiフォーム<70> 品質仕様書

項目		規格値	備考	
坪量	g/m <sup>2</sup>	81.4-1,+5	JIS P8124	
厚さ	μm	102 ± 6	JIS P8118	
平滑度	表	20	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119	
	裏	20		
水分	%	5.0 ~ 7.0	未調湿	
クランク剛度	縦	cm <sup>3</sup> /100	69	JIS P8143
引張強度	縦	kN/m	5.0	JIS P8113
	横	2.3		
引裂強度	縦	mN	480	JIS P8116
	横	480		
ISO白色度	%	83 ± 2	JIS P8148	

規格値については、品質の維持 / 向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度 23 ± 1 、湿度 50 ± 2 % (JIS-P-8111)