

平成20年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォーム<110> 品質仕様書

項目		規格値	備考	
坪量	g/m ²	127.9-2,+6	JIS-P8124	
厚さ	μm	156±10	JIS-P8118	
平滑度	表	20≤	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119	
	裏	20≤		
水分	%	5.0~7.0	未調湿	
クラークこわさ	縦	cm ³ /100	209≤	JIS-P8143
引張強度	縦	kN/m	7.3≤	JIS-P8113
	横	3.6≤		
引裂強度	縦	mN	760≤	JIS-P8116
	横	760≤		
ISO白色度	%	83±2	JIS-P8148	

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはwebにて掲載いたします。

注)試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)