

平成22年10月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームNEXT<55> 品質仕様書

項目		規格値	備考	
坪量	g/m ²	64-1,+8	JIS P8124	
厚さ	μm	84±5	JIS P8118	
平滑度	表	40	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119	
	裏	40		
水分	%	5.0～7.0	未調湿	
クランク剛度	縦	cm ³ /100	49	JIS P8143
引張強度	縦	kN/m	4.0	JIS P8113
	横		1.5	
引裂強度	縦	mN	330	JIS P8116
	横		330	
ISO白色度	%	89	JIS P8148	

規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度23±1、湿度50±2% (JIS-P-8111)