

平成20年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームNEXT<70> 品質仕様書

項目		規格値	備考	
坪量	g/m <sup>2</sup>	81.4-1,+5	JIS-P8124	
厚さ	μm	102±5	JIS-P8118	
平滑度	表	40≤	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119	
	裏	40≤		
水分	%	5.0~7.0	未調湿	
クラークこわさ	縦	cm <sup>3</sup> /100	69≤	JIS-P8143
引張強度	縦	kN/m	4.5≤	JIS-P8113
	横		1.8≤	
引裂強度	縦	mN	450≤	JIS-P8116
	横		450≤	
ISO白色度	%	89≤	JIS-P8148	

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはwebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)