

平成20年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームNEXT<90> 品質仕様書

| 項目 | | 規格値 | 備考 | |
|---------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 坪量 | g/m^2 | 104.7-2,+6 | JIS-P8124 | |
| 厚さ | μm | 127±8 | JIS-P8118 | |
| 平滑度 | 表 | 40≤ | J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119 | |
| | 裏 | 40≤ | | |
| 水分 | % | 5.0~7.0 | 未調湿 | |
| クラークこわさ | 縦 | $\text{cm}^3/100$ | 123≤ | JIS-P8143 |
| 引張強度 | 縦 | kN/m | 5.8≤ | JIS-P8113 |
| | 横 | | 2.0≤ | |
| 引裂強度 | 縦 | mN | 520≤ | JIS-P8116 |
| | 横 | | 630≤ | |
| ISO白色度 | % | 89≤ | JIS-P8148 | |

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはwebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)