

平成20年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームNEXT<110> 品質仕様書

項目		規格値		備考
坪量		g/m <sup>2</sup>	127.9-2,+6	JIS-P8124
厚さ		μm	155±10	JIS-P8118
平滑度	表	sec	40≦	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119
水分		%	5.0~7.0	未調湿
クラークこわさ	縦	cm <sup>3</sup> /100	209≦	JIS-P8143
引張強度	縦	kN/m	7.0≦	JIS-P8113
	横		2.0≦	
引裂強度	縦	mN	650≦	JIS-P8116
	横		760≦	
ISO白色度		%	89≦	JIS-P8148

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはwebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)