

平成20年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームNEXT<135> 品質仕様書

項目		規格値	備考
坪量	g/m^2	157-2,+6	JIS-P8124
厚さ	μm	190±10	JIS-P8118
平滑度	表 sec	40 \leq	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119
水分	%	5.0~7.0	未調湿
引張強度	縦 kN/m	8.5 \leq	JIS-P8113
	横	2.0 \leq	
引裂強度	縦 mN	750 \leq	JIS-P8116
	横	850 \leq	
ISO白色度	%	89 \leq	JIS-P8148

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはwebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)