

平成22年6月1日

日本製紙株式会社

NPi-OCR<83> 品質仕様書

項目		規格値	備考
坪量	g/m <sup>2</sup>	96.5-1,+5	JIS P8124
厚さ	μm	118±7	JIS P8118
平滑度	表	sec	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119
	裏	sec	
水分	%	5.0～7.0	未調湿
クラーク剛度	縦	cm <sup>3</sup> /100	JIS P8143
引張強度	縦	kN/m	JIS P8113
	横	kN/m	
引裂強度	縦	mN	JIS P8116
	横	mN	

規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度  $23 \pm 1$  、湿度  $50 \pm 2\%$  (JIS-P-8111)