

平成22年6月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームIJ<90> 品質仕様書

| 項目 | | 規格値 | 備考 |
|--------|------------------|------------|-------------------------------------|
| 坪量 | g/m ² | 104.7-2,+6 | JIS P8124 |
| 厚さ | μm | 130 ± 8 | JIS P8118 |
| 平滑度 | 表 | sec | J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119 |
| | 裏 | 30 | |
| 水分 | % | 5.0 ~ 7.0 | 未調湿 |
| 引張強度 | 縦 | kN/m | JIS P8113 |
| | 横 | 3.3 | |
| 引裂強度 | 縦 | mN | JIS P8116 |
| | 横 | 550 | |
| ISO白色度 | % | 83.0 ± 3.0 | JIS P8148 |

規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度 23 ± 1 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS-P-8111)