

平成22年6月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームIJ<110> 品質仕様書

項目		規格値	備考
坪量	g/m ²	127.9-2,+6	JIS P8124
厚さ	μm	157 ± 10	JIS P8118
平滑度	表	sec	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119
	裏	20	
水分	%	5.0 ~ 7.0	未調湿
引張強度	縦	kN/m	JIS P8113
	横	3.9	
引裂強度	縦	mN	JIS P8116
	横	660	
ISO白色度	%	83.0 ± 3.0	JIS P8148

規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度 23 ± 1 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS-P-8111)