

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

CCPエース NW60B 品質仕様書

| 項目 | 単位 | 規格値 | 備考 |
|-----|------------------|------------|------------|
| 坪量 | g/m ² | 70.5 ± 3.5 | JIS P-8124 |
| 紙厚 | μm | 82 ± 5 | JIS P-8118 |
| 水分 | % | 6.0 ± 0.5 | 未調湿 |
| 平滑度 | 表 | 60 ± 30 | JIS P-8155 |
| | 裏 | 50 ± 30 | |

試験環境 : 温度 23 ± 1 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。