

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

## CCPエース KW30M 品質仕様書

| 項目  | 単位                    | 規格値            | 備考         |
|-----|-----------------------|----------------|------------|
| 坪量  | $\text{g}/\text{m}^2$ | $45.5 \pm 3.0$ | JIS P-8124 |
| 紙厚  | $\mu\text{m}$         | $60 \pm 3$     | JIS P-8118 |
| 水分  | %                     | $6.0 \pm 0.5$  | 未調湿        |
| 平滑度 | 表                     | $50 \pm 30$    | JIS P-8155 |
|     | 裏                     | $10 \pm 5$     |            |

試験環境 : 温度  $23 \pm 1$  、湿度  $50 \pm 2\%$  (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。