

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

CCPエース KW40T 品質仕様書

項目	単位	規格値	備考
坪量	g/m ²	44.5 ± 3.0	JIS P-8124
紙厚	μm	58 ± 4	JIS P-8118
水分	%	6.5 ± 0.5	未調湿
平滑度	表	50 ± 30	JIS P-8155
	裏	10 ± 5	

試験環境 : 温度 23 ± 1 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。