

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

## CCPエース KW40M 品質仕様書

| 項目  | 単位               | 規格値        | 備考         |
|-----|------------------|------------|------------|
| 坪量  | g/m <sup>2</sup> | 48.5 ± 3.0 | JIS P-8124 |
| 紙厚  | μm               | 61 ± 4     | JIS P-8118 |
| 水分  | %                | 6.0 ± 0.5  | 未調湿        |
| 平滑度 | 表                | 50 ± 30    | JIS P-8155 |
|     | 裏                | 10 ± 5     |            |

試験環境 : 温度  $23 \pm 1$  、湿度  $50 \pm 2\%$  (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。