

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

## CCPエース KW50M 品質仕様書

項目	単位	規格値	備考
坪量	$g/m^2$	$60.3 \pm 4.0$	JIS P-8124
紙厚	$\mu m$	$71 \pm 5$	JIS P-8118
水分	%	$6.0 \pm 0.5$	未調湿
平滑度	表	$50 \pm 30$	JIS P-8155
	裏	$10 \pm 5$	

試験環境：温度 $23 \pm 1$ 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。