

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

## CCPエース NN50T 品質仕様書

項目	単位	規格値	備考
坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	$58.0 \pm 3.0$	JIS P-8124
紙厚	$\mu\text{m}$	$78 \pm 5$	JIS P-8118
水分	%	$5.5 \pm 0.5$	未調湿
平滑度	表	$30 \pm 15$	JIS P-8155
	裏	$12 \pm 6$	

試験環境：温度  $23 \pm 1$ 、湿度  $50 \pm 2\%$  (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。