

平成23年5月1日

日本製紙株式会社

CCPエース NO70TP 品質仕様書

| 項目 | 単位 | 規格値 | 備考 |
|-----|------------------|------------|------------|
| 坪量 | g/m ² | 74.3 ± 4.0 | JIS P-8124 |
| 紙厚 | μm | 96 ± 5 | JIS P-8118 |
| 水分 | % | 6.0 ± 0.5 | 未調湿 |
| 平滑度 | 表 | 35 ± 15 | JIS P-8155 |
| | 裏 | 12 ± 6 | |

試験環境 : 温度 23 ± 1 、湿度 50 ± 2 % (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持/向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。