

平成25年1月7日
日本製紙株式会社

フルカラーフォームマット<70>品質仕様書

項目		規格値	備考
坪量	g/m ²	81.4 - 1, + 5	JIS P8124
厚さ	μm	78 ± 4	JIS P8118 (50kpa)
平滑度	表	sec	JIS-P8155
	裏		
ISO白色度		%	90.0 ± 2.5
ISO不透明度		%	86.0以上
クラークこわさ	縦	cm ³ /100	30以上
			JIS P8143

規格値については、品質の維持 / 向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注)試験環境は温度23 ± 1 、湿度50 ± 2 % (JIS-P-8111)