

平成25年1月7日
日本製紙株式会社

フルカラーフォームマット<90>品質仕様書

項目		規格値	備考
坪量	g/m ²	104.7-2, +6	JIS P8124
厚さ	μm	103±5	JIS P8118 (50kpa)
平滑度	表	100以上	JIS-P8155
	裏	100以上	
ISO白色度	%	90.0±2.5	JIS-P8148
ISO不透明度	%	90.0以上	JIS-P8149
クラックこわさ	縦 cm ³ /100	30以上	JIS P8143

規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度 23 ± 1 、湿度 50 ± 2 % (JIS-P-8111)