

平成25年1月7日  
日本製紙株式会社

フルカラーフォームマット<135>品質仕様書

項目		規格値	備考
坪量	g/m <sup>2</sup>	157.0-2, +6	JIS P8124
厚さ	μm	165 ± 5	JIS P8118 (50kpa)
平滑度	表	100以上	JIS-P8155
	裏	100以上	
ISO白色度	%	90.0 ± 2.5	JIS - P8148
ISO不透明度	%	90.0以上	JIS - P8149
クラックこわさ	縦 cm <sup>3</sup> /100	30以上	JIS P8143

規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注) 試験環境は温度 23 ± 1 、湿度 50 ± 2 % (JIS-P-8111)