

2014年2月10日

日本製紙株式会社

古紙パルプ配合商品

### PPC用紙N100 品質仕様書

古紙パルプ配合率・・・100%

項目		規格値	備考
坪量	g/m <sup>2</sup>	64 -1,+5	JIS-P-8124
厚さ	μm	90±3	JIS-P-8118
平滑度	表	15≤	JIS-P-8155(王研) もしくは JIS-P-8119(ベック)
	裏	15≤	
透気抵抗度	sec	10≤	JIS-P-8117
クラークこわさ	縦	60≤	JIS-P-8143
	横	25≤	
ペン書きサイズ度		4.0≤	J.TAPPI No12
ISO白色度	%	66.0±3.0	JIS-P-8148
表面抵抗率	Ω/□	1×10 <sup>10</sup> ~1×10 <sup>12</sup>	JIS-K-6911
水分	%	4~6	未調湿
灰分	%	5~15	JIS-P-8251
中性/酸性		中性	

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度50±2% (JIS-P-8111)

※規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J.TAPPIに準じます。