

改定日 2017年4月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームIJ <110> 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪量	g/m ²	127.9 -2,+6	JIS P 8124
厚さ	μm	156±10	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	20≤	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119
	裏	20≤	
水分	%	5.0~7.0	未調湿
引張強度	縦	7.1≤	JIS P 8113
	横	3.9≤	
引裂強度	縦	660≤	JIS P 8116
	横	660≤	
ISO白色度	%	82±3	JIS P 8148

注)試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。