

改定日 2017年4月1日

日本製紙株式会社

NPi-OCR <110> 品質規格書

項目		規格値		試験規格
坪量		g/m ²	127.9 -2,+6	JIS P 8124
厚さ		μm	151±10	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	sec	30≤	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119
	裏		30≤	
水分		%	5.0~7.0	未調湿
クラーク剛度	縦	cm ³ /100	210≤	JIS P 8143
引張強度	縦	kN/m	6.3≤	JIS P 8113
	横		2.7≤	
引裂強度	縦	mN	790≤	JIS P 8116
	横		790≤	

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。