

改定日 2017年4月1日

日本製紙株式会社

NPi-OCR <60> 品質規格書

| 項目 | | 規格値 | 試験規格 | |
|--------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| 坪量 | g/m ² | 69.8 -1,+5 | JIS P 8124 | |
| 厚さ | μm | 86±5 | JIS P 8118 (100kPa) | |
| 平滑度 | 表 | 30 ≤ | JIS P 8155 もしくは JIS P 8119 | |
| | 裏 | 30 ≤ | | |
| 水分 | % | 5.0~7.0 | 未調湿 | |
| クラーク剛度 | 縦 | cm ³ /100 | 60 ≤ | JIS P 8143 |
| 引張強度 | 縦 | kN/m | 4.2 ≤ | JIS P 8113 |
| | 横 | | 2.1 ≤ | |
| 引裂強度 | 縦 | mN | 380 ≤ | JIS P 8116 |
| | 横 | | 380 ≤ | |

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。