

改定日 2017年7月10日

日本製紙株式会社

### NPiフォーム〈45〉品質規格書

| 項目     |                  | 規格値                  | 試験規格                             |            |
|--------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| 坪量     | g/m <sup>2</sup> | 52.3 -1,+5           | JIS P 8124                       |            |
| 厚さ     | μm               | 66±5                 | JIS P 8118<br>(100kPa)           |            |
| 平滑度    | 表                | 20≤                  | JIS P 8155<br>もしくは<br>JIS P 8119 |            |
|        | 裏                | 20≤                  |                                  |            |
| 抄造時水分  | %                | 5.0~7.0              | 未調湿                              |            |
| クランク剛度 | 縦                | cm <sup>3</sup> /100 | 30≤                              | JIS P 8143 |
| 引張強度   | 縦                | kN/m                 | 3.5≤                             | JIS P 8113 |
|        | 横                |                      | 1.5≤                             |            |
| 引裂強度   | 縦                | mN                   | 180≤                             | JIS P 8116 |
|        | 横                |                      | 210≤                             |            |
| ISO白色度 | %                | 83±2                 | JIS P 8148                       |            |

注) 試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。