

改定日 2017年7月10日

日本製紙株式会社

NPiフォーム〈52〉品質規格書

項目		規格値	試験規格	
坪量	g/m ²	60 -1,+5	JIS P 8124	
厚さ	μm	80±5	JIS P 8118 (100kPa)	
平滑度	表	20≤	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119	
	裏	20≤		
抄造時水分	%	5.0~7.0	未調湿	
クランク剛度	縦	cm ³ /100	49≤	JIS P 8143
引張強度	縦	kN/m	3.5≤	JIS P 8113
	横		1.5≤	
引裂強度	縦	mN	280≤	JIS P 8116
	横		280≤	
ISO白色度	%	83±2	JIS P 8148	

注) 試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。