

平成27年1月1日
日本製紙株式会社

古紙パルプ配合商品

NPiフォームリサイクル<70> 品質仕様書

項目		規格値	備考	
坪量	g/m ²	81.4-1,+5	JIS-P8124	
厚さ	μm	110±6	JIS-P8118	
平滑度	表	20≤	J. TAPPI No5-2 もしくは JIS-P8119	
	裏	20≤		
水分	%	4.5~6.5	未調湿	
クランク剛度	縦	cm ³ /100	69≤	JIS-P8143
引張強度	縦	kN/m	4.5≤	JIS-P8113
	横	2.0≤		
引裂強度	縦	mN	480≤	JIS-P8116
	横	480≤		
ISO白色度	%	71≥	JIS-P8148	
古紙パルプ配合率	%	70≤		

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時にはWebにて掲載いたします。

注)試験環境は温度23±1℃、湿度50±2%(JIS-P-8111)