

平成27年5月1日

日本製紙株式会社

CCPエース NP40M2 品質仕様書

項目	単位	規格値	備考
坪量	g/m ²	48.5±3.0	JIS P-8124
紙厚	μm	63±4	JIS P-8118 (50kPa)
水分	%	6.0±0.5	未調湿
平滑度	表	50±30	JIS P-8155
	裏	10±5	

※試験環境：温度23±1℃、湿度50±2% (JIS P-8111)

個々の測定方法は、該当JIS・J.TAPPIに準じます。

規格値については、品質の維持／向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。