

平成30年4月1日

日本製紙株式会社

### CCPエース NW50S 品質仕様書

項目	単位	規格値	備考
坪量	g/m <sup>2</sup>	60.0±4.0	JIS P 8124
紙厚	μm	75±5	JIS P 8118
水分	%	6.5±0.5	未調湿
平滑度	表	10±5	JIS P 8155
	裏	50±30	

※試験環境：温度23±1℃、湿度50±2% (JIS P 8111)

個々の測定方法は、該当JISに準じます。

規格値については、品質の維持／向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。