

改定日 2021年4月1日

日本製紙株式会社

## フルカラーフォーム(M)〈90〉品質規格書

〔岩国工場品〕

| 項目     |   |                      | 規格値         | 試験規格                   |
|--------|---|----------------------|-------------|------------------------|
| 坪 量    |   | g/m <sup>2</sup>     | 104.7 -2,+6 | JIS P 8124             |
| 厚 さ    |   | μm                   | 107±5       | JIS P 8118<br>(100kPa) |
| 平滑度    | 表 | sec                  | 100≦        | JIS P 8155             |
|        | 裏 |                      | 100≦        |                        |
| クラーク剛度 | 縦 | cm <sup>3</sup> /100 | 70≦         | JIS P 8143             |
| ISO白色度 |   | %                    | 87±3        | JIS P 8148             |

注)試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。