

改定日 2021年4月1日

日本製紙株式会社

NPiフォーム〈45〉品質規格書

項目		規格値		試験規格
坪 量		g/m ²	52.3 -1,+5	JIS P 8124
厚 さ		μm	66±5	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	sec	20≤	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119
	裏		20≤	
抄造時水分		%	5.0～7.0	未調湿
クランク剛度	縦	cm ³ /100	30≤	JIS P 8143
引張強度	縦	kN/m	3.5≤	JIS P 8113
	横		1.5≤	
引裂強度	縦	mN	180≤	JIS P 8116
	横		210≤	
ISO白色度		%	83±2	JIS P 8148

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。