

令和7年3月1日

日本製紙株式会社

CCPNEO PN40B 品質規格書

項 目		単 位	規格値	備 考
坪 量		g/m^2	50.5 ± 3.0	JIS P 8124
紙 厚		μm	61 ± 4	JIS P 8118
水 分		%	6.3 ± 0.5	未調湿
平滑度	表	秒	30以上	JIS P 8155
	裏		30以上	

※試験環境：温度 $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS P 8111)

個々の測定方法は、該当JISに準じます。

規格値については、品質の維持／向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。