

令和7年8月1日

日本製紙株式会社

## CCPNEO WN40B 品質規格書

| 項 目 |   | 単 位            | 規格値            | 備 考        |
|-----|---|----------------|----------------|------------|
| 坪 量 |   | $\text{g/m}^2$ | $49.0 \pm 4.0$ | JIS P 8124 |
| 紙 厚 |   | $\mu\text{m}$  | $59 \pm 4$     | JIS P 8118 |
| 水 分 |   | %              | $6.3 \pm 0.5$  | 未調湿        |
| 平滑度 | 表 | 秒              | 30以上           | JIS P 8155 |
|     | 裏 |                | 30以上           |            |

※試験環境：温度 $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS P 8111)

個々の測定方法は、該当JISに準じます。

規格値については、品質の維持／向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。