

令和7年3月1日

日本製紙株式会社

## CCPNEO WN50S 品質規格書

項目	単位	規格値	備考
坪量	$\text{g/m}^2$	$58.5 \pm 3.0$	JIS P 8124
紙厚	$\mu\text{m}$	$74 \pm 5$	JIS P 8118
水分	%	$5.9 \pm 0.5$	未調湿
平滑度	表	$10 \pm 5$	JIS P 8155
	裏	30以上	

※試験環境：温度 $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度 $50 \pm 2\%$ (JIS P 8111)

個々の測定方法は、該当JISに準じます。

規格値については、品質の維持／向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。