

令和7年3月1日

日本製紙株式会社

## CCPNEO WN80B 品質規格書

項目		単位	規格値	備考
坪量		g/m <sup>2</sup>	85.5±5.0	JIS P 8124
紙厚		μm	100±6	JIS P 8118
水分		%	6.3±0.5	未調湿
平滑度	表	秒	30以上	JIS P 8155
	裏		30以上	

※試験環境：温度23±1°C、湿度50±2%(JIS P 8111)

個々の測定方法は、該当JISに準じます。

規格値については、品質の維持／向上の為、変更することがあります。

変更時にはWebにて掲載致します。