

改訂日 2017年1月1日

日本製紙株式会社

ピンクリボンPPC 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪量	g/m ²	64 -1+5	JIS P 8124
厚さ	μ m	89±3	JIS P 8118(100kPa)
平滑度	表	15≤	JIS P 8155(王研) もしくは JIS P 8119(ベック)
	裏	15≤	
透気抵抗度	sec	10≤	JIS P 8117
クラックこわさ	縦	60≤	JIS P 8143
	横	25≤	
ペン書きサイズ度		4≤	J.TAPPI No12
ISO白色度	%	91.0±3.0	JIS P 8148
表面抵抗率	Ω /□	1×10 ¹⁰ ~1×10 ¹²	
古紙パルプ配合率	%	—	

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。