

改定日 2017年4月1日

日本製紙株式会社

フルカラーフォーム(M) <70> 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪量	g/m ²	81.4 -1,+6	JIS P 8124
厚さ	μm	77±4	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	100≤	JIS P 8155
	裏	100≤	
クランク剛度	縦	cm ³ /100	JIS P 8143
ISO白色度	%	90±3	JIS P 8148
ISO不透明度	%	86≤	JIS P 8149

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。