

改定日 2017年7月10日

日本製紙株式会社

NPiフォームIJ <55> 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪量	g/m ²	64 -1,+6	JIS P 8124
厚さ	μm	83±5	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	30 ≤	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119
	裏	30 ≤	
抄造時水分	%	5.0~7.0	未調湿
引張強度	縦	3.6 ≤	JIS P 8113
	横	1.7 ≤	
引裂強度	縦	270 ≤	JIS P 8116
	横	270 ≤	
ISO白色度	%	82±3	JIS P 8148

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。