

改定日 2018年8月1日

日本製紙株式会社

### NPiフォームNEXT-IJ <135> 品質規格書

項目		規格値		試験規格
坪量		g/m <sup>2</sup>	157 -2,+6	JIS P 8124
厚さ		μm	189±10	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	sec	40≤	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119
抄造時水分		%	5.0~7.0	未調湿
クラーク剛度	縦	cm <sup>3</sup> /100	354≤	JIS P 8143
引張強度	縦	kN/m	8.5≤	JIS P 8113
	横		2.0≤	
引裂強度	縦	mN	650≤	JIS P 8116
	横		700≤	
ISO白色度		%	92≤	JIS P 8148

注) 試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。