

改定日 2018年8月1日

日本製紙株式会社

NPiフォームNEXT-IJ α <104> 品質規格書

項目		規格値	試験規格	
坪量	g/m ²	121 -2,+6	JIS P 8124	
厚さ	μ m	167 \pm 10	JIS P 8118 (100kPa)	
平滑度	表	10 \leq	JIS P 8155 もしくは JIS P 8119	
	裏	10 \leq		
クランク剛度	縦	cm ³ /100	150 \leq	JIS P 8143
引張強度	縦	kN/m	6.0 \leq	JIS P 8113
	横	3.0 \leq		
引裂強度	縦	mN	500 \leq	JIS P 8116
	横	550 \leq		
ISO白色度	%	89 \leq	JIS P 8148	

注)試験環境は温度23 \pm 1 $^{\circ}$ C、湿度(50 \pm 2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。