

改定日 2018年8月1日

日本製紙株式会社

### NPiフォームNEXT-IJ $\alpha$ <70> 品質規格書

| 項目     |                  | 規格値                  | 試験規格                             |            |
|--------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| 坪量     | g/m <sup>2</sup> | 81.4 -2,+5           | JIS P 8124                       |            |
| 厚さ     | $\mu$ m          | 103 $\pm$ 6          | JIS P 8118<br>(100kPa)           |            |
| 平滑度    | 表                | 20 $\leq$            | JIS P 8155<br>もしくは<br>JIS P 8119 |            |
|        | 裏                | 20 $\leq$            |                                  |            |
| クランク剛度 | 縦                | cm <sup>3</sup> /100 | 70 $\leq$                        | JIS P 8143 |
| 引張強度   | 縦                | kN/m                 | 3.5 $\leq$                       | JIS P 8113 |
|        | 横                | 1.8 $\leq$           |                                  |            |
| 引裂強度   | 縦                | mN                   | 380 $\leq$                       | JIS P 8116 |
|        | 横                | 400 $\leq$           |                                  |            |
| ISO白色度 | %                | 89 $\leq$            | JIS P 8148                       |            |

注)試験環境は温度23 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C、湿度(50 $\pm$ 2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。