

改定日 2019年11月18日

日本製紙株式会社

NPiフォーム〈45〉品質規格書

| 項目 | | 規格値 | 試験規格 | |
|--------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| 坪量 | g/m ² | 52.3 -2,+6 | JIS P 8124 | |
| 厚さ | μm | 67±6 | JIS P 8118 (100kPa) | |
| 平滑度 | 表 | 20≤ | JIS P 8155 もしくは JIS P 8119 | |
| | 裏 | 20≤ | | |
| 抄造時水分 | % | 5.0~7.0 | 未調湿 | |
| クラーク剛度 | 縦 | cm ³ /100 | 30≤ | JIS P 8143 |
| 引張強度 | 縦 | kN/m | 3.5≤ | JIS P 8113 |
| | 横 | | 1.5≤ | |
| 引裂強度 | 縦 | mN | 180≤ | JIS P 8116 |
| | 横 | | 210≤ | |
| ISO白色度 | % | 83±3 | JIS P 8148 | |

注) 試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。