

改定日 2021年11月11日

日本製紙株式会社

フルカラーフォーム(M)〈135〉品質規格書

〔岩国工場品〕

項目		規格値	試験規格	
坪 量		g/m ²	157.0 -2,+8	JIS P 8124
厚 さ		μm	179±7	JIS P 8118 (100kPa)
平滑度	表	sec	100≦	JIS P 8155
	裏		100≦	
クラーク剛度	縦	cm ³ /100	150≦	JIS P 8143
ISO白色度		%	87±3	JIS P 8148

注)試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。