

改訂日 2024年2月1日

日本製紙株式会社

高白色プリンター用紙

FCP-UP II 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪量	g/m ²	68 -1+5	JIS P 8124
厚さ	μm	85±3	JIS P 8118
平滑度	表	50≤	JIS P 8155(玉研) もしくは JIS P 8119(ベック)
	裏	50≤	
クラークこわさ	縦	50≤	JIS P 8143
	横	20≤	
ペン書きサイズ度		4≤	J.TAPPI No12
ISO白色度	%	95.0±3.0	JIS P 8148
表面抵抗率	Ω/□	1×10 ¹¹ ~5×10 ¹²	
中性/酸性		中性	
古紙パルプ配合率	%	—	

注) 試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持/向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限：2025年3月31日まで