

改訂日 2025年1月24日

日本製紙株式会社

高白色プリンター用紙

FCP-UP II 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪 量	g/m^2	68 -1+5	JIS P 8124
厚 さ	μm	85 $\pm$ 3	JIS P 8118
平滑度	表	50 $\leq$	JIS P 8155(王研) もしくは JIS P 8119(ベック)
	裏	50 $\leq$	
クラークこわさ	縦	50 $\leq$	JIS P 8143
	横	20 $\leq$	
ペン書きサイズ度		4 $\leq$	J.TAPPI No12
ISO白色度	%	95.0 $\pm$ 3.0	JIS P 8148
表面抵抗率	$\Omega/\square$	$1 \times 10^{11} \sim 5 \times 10^{12}$	
中性／酸性		中性	
古紙パルプ配合率	%	—	

注) 試験環境は温度23 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度(50 $\pm$ 2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限：2026年3月31日まで