

改訂日 2025年12月1日

日本製紙株式会社

高白色プリンター用紙

FCP-UP II 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪量	g/m ²	68-1+5	JIS P 8124
厚さ	μm	85±3	JIS P 8118
平滑度	表	sec	JIS P 8155
	裏		
クラークこわさ	縦	cm ³ /100	JIS P 8143
	横		
ペン書きサイズ度		4≤	J.TAPPI No12
ISO白色度	%	95.0±3.0	JIS P 8148
表面抵抗率	Ω/□	1×10 ¹¹ ~5×10 ¹²	
中性／酸性		中性	
古紙パルプ配合率	%	—	

注)試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限: 2027年3月31日まで