

改訂日 2023年2月1日

日本製紙株式会社

古紙パルプ配合商品

PPC用紙N70 品質規格書

項目		規格値	試験規格
坪 量	g/m^2	67 ± 3	JIS P 8124
厚 さ	μm	89 ± 3	JIS P 8118
平滑度	表	$15 \leq$	JIS P 8155(王研) もしくは JIS P 8119(ベック)
	裏	$15 \leq$	
クラークこわさ	縦	$60 \leq$	JIS P 8143
	横	$25 \leq$	
ペン書きサイズ度		$4 \leq$	J.TAPPI No12
ISO白色度	%	70.0 ± 3.0	JIS P 8148
表面抵抗率	$\Omega/\square$	$1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{12}$	
中性／酸性		中性	
古紙パルプ配合率	%	$70 \leq$	

注) 試験環境は温度 $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度 $(50 \pm 2)\%\text{r.h.}$ (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限：2024年3月31日まで