

改訂日 2025年1月24日

日本製紙株式会社

高速プリンター用紙

OAマルチ(2穴品) 品質規格書

項目		規格値		試験規格
坪 量		g/m ²	68.5±3	JIS P 8124
厚 さ		μ m	91±3	JIS P 8118
平滑度	表	sec	15≤	JIS P 8155(王研) もしくは JIS P 8119(ベック)
	裏		15≤	
クラークこわさ	縦	cm ³ /100	65≤	JIS P 8143
	横		25≤	
ペン書きサイズ度			4≤	J.TAPPI No12
ISO白色度		%	85.0±3.0	JIS P 8148
表面抵抗率		Ω/□	1×10 ¹⁰ ~5×10 ¹²	
古紙パルプ配合率		%	—	

注) 試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限：2026年3月31日まで