

改訂日 2025年12月1日

日本製紙株式会社

高速プリンター用紙

OAマルチ(2穴品) 品質規格書

項目		規格値		試験規格
坪 量		g/m^2	68.5 ± 3	JIS P 8124
厚 さ		μm	91 ± 3	JIS P 8118
平滑度	表	sec	$15 \leq$	JIS P 8155
	裏		$15 \leq$	
クラークこわさ	縦	$\text{cm}^3/100$	$65 \leq$	JIS P 8143
	横		$25 \leq$	
ペン書きサイズ度			$4 \leq$	J.TAPPI No12
ISO白色度		%	85.0 ± 3.0	JIS P 8148
表面抵抗率		$\Omega/\square$	$1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{12}$	
古紙パルプ配合率		%	—	

注) 試験環境は温度 $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度 $(50 \pm 2)\% \text{r.h.}$ (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限：2027年3月31日まで

※本製品は2026年3月末をもって、在庫がなくなり次第、終売とさせていただきます。